

EX1: بعد فحص عينة من الأسمنت وجدت وجود رات خلية الأمايد الموجودة في الصلابة والحجر الجيري هي كما يلي:

oxides	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	SO ₃	alkali
%	64	21	5	3	3	2.8	1.2

فما هو نوع الأسمنت المنتج؟ ولماذا؟ واين يمكن استخدامه؟

Sol:- $\sum \text{oxides} = 100\% \Rightarrow \text{OK}$.

$$- C_3S = 4.07(\text{CaO}) - 7.06(\text{SiO}_2) - 6.72(\text{Al}_2\text{O}_3) - 1.43(\text{Fe}_2\text{O}_3) - 2.85(\text{SO}_3)$$

$$= 4.07(64) - 7.06(21) - 6.72(5) - 1.43(3) - 2.85(2.8)$$

$$\therefore C_3S = 55\%$$

$$- C_2S = 2.87(\text{SiO}_2) - 0.754(C_3S)$$

$$= 2.87(21) - 0.754(55)$$

$$\therefore C_2S = 18.8\%$$

$$- C_3A = 2.65(\text{Al}_2\text{O}_3) - 1.69(\text{Fe}_2\text{O}_3)$$

$$\therefore C_3A = 8.2\%$$

$$- C_4AF = 3.04(\text{Fe}_2\text{O}_3)$$

$$= 9.12\%$$

$$- L.S.F = 0.929$$

- نوع الأسمنت هو بورتلاندي المسادي (O.P.C) لأن نسب المركبات الأربع تتوافق مع الحدودات المذكورة بسمتة O.P.C وكذلك L.S.F لأن ضمن المواصفة وهي (0.66-1.02). لذلك يعتبر مطابق لجميع المواصفات

- يستخدم في طانة المنشآت الغير متعرضة لهجوم الأبريتات.

(11)

$8E \times 2$ - إذا كان التركيب الكيميائي لتوزيع معين من الإسمنت هو كما يلي:

Oxide	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O
%	36.2	12.6	3	1.56	2	1.45	1.53	0.43

فما هو نوع الإسمنت المنتج؟؟ وهل مطابقة لجميع المواصفات أم فيه انحراف؟

Sol:- $\sum \text{oxides} = 56.77\%$

لذلك الفقدان بالوزن كان بسبب (الفقدان أثناء الحرق L.O.I)

$L.O.I = 100 - \sum \text{oxides} = 43.23\%$

لذلك نستخرج معامل التصحيح (Correction Factor C.F.)

$C.F. = \frac{\text{Oxide Value} \times 100\%}{\sum \text{oxides}}$ من الجدول

oxide	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O
%	63.76	22.2	5.28	2.75	3.52	0.79	0.93	0.76

Now; $\sum \text{oxides} = 100\% \Rightarrow$ that's ok. ✓

So, $C_3S = 49.11\%$

$C_2S = 26.68\%$

$C_3A = 9.34\%$

$C_4AF = 8.36\%$

الإسمنت هو O.P.C

$CaO - 0.7(SO_3)$

$L.S.F = \frac{2.8(SiO_2) + 1.2(Al_2O_3) + 0.65(Fe_2O_3)}{}$

$L.S.F = 0.889$

المواصفات (1) L.S.F (0.66-1.02) مطابقة ←

(2) MgO لا تزيد عن 5% ← مطابقة ←

(3) نسبة $\frac{Al_2O_3}{Fe_2O_3}$ الكبريتات ← 0.66 ← مطابقة ($\frac{Al_2O_3}{Fe_2O_3} = 1.92$) ✓

(12)

هناك نوع آخر من المسائل لا يعطى فيها نسبة الأوكسيدات الموجودة في تركيب إسمنت ولكن يعطى تلك الموجودة في المواد الأولية للإسمنت وهي (الحجر الجيري والطين)، لذلك سوف نختلف طريقة الحل.

مثال 3: احسب نسب مركبات الإسمنت (الركيزة لتوضيح) من إسمنت ما إذا كان يتوي نسبة $\frac{2}{3}$ من الحجر الجيري ونسبة $\frac{1}{3}$ من الطين وكانت نسبة الأوكسيد بكل مادة هي كما يلي:

oxide	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	SO ₃	K ₂ O	Na ₂ O	L.O.I
Lime Stone	50	2	2	3	1	1	0.5	0.5	- ?
Clay	15	45	6	4	2	1	0.5	0.5	- ?

$$\text{Sol: - L.O.I}_{\text{lime}} = 100 - \sum_{\text{lime stone}} \text{oxide} = 100 - 60 = 40\%$$

① إيجاد L.O.I للمادة:

$$\text{L.O.I}_{\text{clay}} = 100 - \sum_{\text{clay}} \text{oxide} = 100 - 74 = 26\%$$

$$\text{Oxide \%}_{\text{lime stone}} = \text{oxide}_{\text{lime}} * \frac{\frac{2}{3}}{1 - \text{L.O.I}_{\text{lime}}}$$

② إيجاد Oxide % للمادة:

$$\text{Oxide \%}_{\text{clay}} = \text{oxide}_{\text{clay}} * \frac{\frac{1}{3}}{1 - \text{L.O.I}_{\text{clay}}}$$

$$\text{So, CaO \%}_{\text{lime}} = 50 * \frac{\frac{2}{3}}{1 - 0.4} = 55.5\%$$

$$\text{SiO}_2 \%_{\text{lime}} = 2 * \frac{\frac{2}{3}}{1 - 0.4} = 2.22\%$$

وهذا لبقية الأوكسيد

(13)

يمكن تبسيط طريقة الكل وهي تحويل الكسر بالمعادلة الى رقم واحد ويضرب بجميع الأرقام
(لأنه سوف يبقى ثابت لكل أكسيد الذي يتغير فقط هو (Oxide) وكل ما يلي:

$$\text{Oxide \% | lime Stone} = \text{Oxide} * \frac{\frac{2}{3}}{1-0.4} \rightarrow \text{هذا الجزء تبسيط}$$

$$\text{Oxide \% | lime Stone} = \text{Oxide} * 1.11$$

هذا الجزء فقط يتغير

$$\text{Oxide \% | Clay} = \text{Oxide} * \frac{\frac{1}{3}}{1-0.26}$$

$$\therefore \text{Oxide \% | Clay} = \text{Oxide} * 0.45$$

③ تكمل بقية الجدول:
Σ total

Oxide	lime Stone	clay	Oxide % lime	Oxide % clay	Σ total
CaO	50	15	55.5	6.75	62
SiO ₂	2	45	2.22	20.25	22.47
Al ₂ O ₃	2	6	2.22	2.70	4.92
MgO	3	4	3.33	1.8	5.13
Fe ₂ O ₃	1	2	1.11	0.90	2.01
K ₂ O	0.5	0.5	0.55	0.23	0.77
Na ₂ O	0.5	0.5	0.55	0.23	0.77
SO ₃	1	1	1.11	0.45	1.56
L.O.I	40%	26%	—	—	—

(14)

④ واقفياً نظمت التجميع الأكاميد (total) بالمعادلات الأربعة لإيجاد نسب المركبات

وتنوع السمات .

$$C_3S = 42.5\%$$

$$C_2S = 32.5\%$$

$$C_3A = 9.6\%$$

$$C_4AF = 6.1\%$$


$$L.S.F = 0.872$$

نوع السمات يورتلاندي اعشاري .

(15)


Ex 4: بعد إجراء التحليل الكيميائي، الأوكسيدات الموجودة بالمواد الواردة طابقت كما موضح بالجدول
 وكانت الكليط تتكون من 33% طيان و 67% حجر جيري، فما هو نوع هذا الإسمنت
 وهل يطابق المواصفات؟

Compound %	CaCO ₃	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgCO ₃	SO ₃	Alkali	H ₂ O
Lime Stone	82 45.92	2	1	3	8 3.2	1.5	1	1.6
Clay	26 14.56	44.5	4	4	8 3.2	1.5	1	6



Weight CaO ↓
 Lime Stone = $\frac{56 \times 82}{100} = 45.92\%$

Weight CaO ↓
 Clay = $\frac{56 \times 26}{100} = 14.56\%$



Weight of MgO ↓
 lime = $\frac{40 \times 8}{100} = 3.2\%$

Weight MgO ↓
 Clay = $\frac{40 \times 8}{100} = 3.2\%$

Oxide	Limestone	Clay	Oxide % lime	Oxide % Clay	Σ total
CaO	45.95	14.56	51.9	5.68	57.88
SiO ₂	2	44.5	2.26	19.305	21.565
Al ₂ O ₃	1	4	1.13	1.56	2.684
Fe ₂ O ₃	3	4	3.2	1.56	4.760
MgO	3.2	3.2	3.62	1.25	4.864
SO ₃	1.5	1.5	1.70	0.59	2.28
Alkali	1	1	1.13	0.39	1.52
H ₂ O	1.6	6	1.80	2.34	4.108
L.O.I	40.67%	16.24%			Σ 99.7

(16)

$$\text{Oxide \%} \Big|_{\text{lime}} = \text{oxide} * \frac{\text{limestone \%}}{1 - L.O.I}$$

$$= \text{oxide} * \frac{0.67}{1 - 0.4067}$$

$$\text{Oxide \%} \Big|_{\text{lime stone}} = \text{oxide} * 1.13$$

$$\text{oxide \%} \Big|_{\text{clay}} = \text{oxide} * \frac{0.33}{1 - 0.1624}$$

$$\text{oxide \%} \Big|_{\text{clay}} = \text{oxide} * 0.39$$

- ° C₃S = 40.33 %
- ° C₂S = 31.5 %
- ° C₃A = 0.32 %
- ° C₄AF = 14.5 %



نوع البستنة هو تحت بورتلاند
 مقام سيرتيا (SRPC)
 النوع الخامس (Type V)

1- C₃A ≤ 3.5 % ok. → C₃A = 0.32 %

2- SO₃ ≤ 2.5 % ok. → SO₃ = 1.5 %

3- C₃A + C₄AF ≤ 20 % ok. → C₃A + C₄AF = 14.37 %

4- MgO ≤ 5 % ok. → MgO = 3.2 %

° مطابقت مع المواصفات