

س/ تصميم خلطة خرسانية بالاعتماد على الطريقة التجريبية لأساس خرساني
 لا يتعرض لاجتياح الكبريتات اذا كانت المقاومة المطلوبة عند 28 يوم
 (25 MPa) والسهول (8-10 cm) والمقاس الاقصى للرباط = 40 mm

اذا الرباط = 3 الرطام الخشن \leftarrow محتوى الرطوبة = 2%

الاصحابية = 0.5%

الوزن النوعي S.G = 2.68

الرباط الناعم \leftarrow معامل نفوذية . F.M = 2.8

محتوى الرطوبة = 6%

الاصحابية = 0.7%

الكل % -

1- Step 1 : اختيار السهول : Slump = 8-10 cm

2- Step 2 : اختيار المقاس الاقصى للرباط = 40 mm

3- Step 3 : اختيار كمية الماء وكمية الهواء - (من الجدول رقم 2) وبالاعتماد

على Step 1 & Step 2 :

$$\text{كمية الماء} = \frac{175 \text{ kg}}{\text{m}^3}$$

كمية الهواء = 1%

4- اختيار نسبة الماء / الاسمنت : P - بالاعتماد على المقاومة ومن الجدول رقم

$$(3) \text{ المقاومة } 25 \text{ MPa} \xrightarrow{\text{تقريباً}} \frac{W}{C} = 0.62$$

ب - بالاعتماد على الديكوتة : $\frac{W}{C} = 0.45$

نذلك نتخذ $\frac{W}{C} = 0.45$ ونسأل $(\frac{W}{C} = 0.62)$ لأن وانما اقل

نسبة تقريبا أكبر مقاومة .

Step 5 : حساب كمية الاسمنت :

$$\frac{175 \text{ kg/m}^3 \text{ (Step 3)}}{0.45} = \frac{\text{محتوى الاسمنت} = \text{محتوى الملاء}}{\text{نسبة } W/C \text{ (Step 4)}}$$

$$\boxed{389 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \text{وزن اسمنت}}$$

Step 6 : حساب كمية الركام الخشن (مت الجداول رقم 5)

وابعاد عمارة على المقاس الاقصى للركام = 40mm

و معامل القومية = 2.8 \uparrow حجم الركام = 0.72

وزن الركام الخشن = حجم الركام الخشن * كثافة الركام الخشن الاسمية

$$1600 * 0.72$$

$$1152 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \text{وزن الركام الخشن (الكلية)}$$

Step 7 : حساب كمية الركام الناعم :

(أ) حسب الطريقة الوزنية : وزن الخرسانة الاسمي = $2420 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ (جدول رقم 6)

وزن الركام الناعم = وزن الخرسانة - (وزن الملاء + وزن اسمنت + وزن الركام الخشن)

$$2420 - (1152 + 389 + 175)$$

$$704 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \text{وزن الركام الناعم}$$

(ب) حسب الطريقة الحجمية : على فرض ان حجم البعوض الخرساني = 1م³

$$\text{حجم الركام الناعم} = 1 - \left(\frac{\text{وزن الملاء}}{1000} + \frac{\text{وزن اسمنت}}{3.15 * 1000} + \frac{\text{وزن الركام الخشن}}{2.68 * 1000} + \text{حجم الركام الخشن} \right)$$

$$1 - \left(0.001 + \frac{1152}{2.68 * 1000} + \frac{389}{3.15 * 1000} + \frac{175}{1000} \right)$$

لوزن النوعية * 1000 \uparrow $0.274 \text{ m}^3 = \text{حجم الركام الناعم}$

وزن الركام الناعم = حجم الركام الناعم * كثافة الركام الناعم

(2)

$$1000 * 2.64 * 0.274 = 724 \text{ kg/m}^3$$

وتكون الطريقة الجيدة أكثر دقة من الطريقة الفزيكية لذلك يتم الاعتماد على نتائجها :

٨- Step 8 : التصحيحات (التقديرات)

① تصحيح الرطاب :
وزن الرطاب (المعدل) = وزن الرطاب الجاف * وزن الماء العارض

$$\text{وزن الرطاب الجاف} = 1152 * (\text{الرطوبة} + 1)$$

$$\text{(المعدل)} = 1152 * (1 + 0.02)$$

$$= \frac{1175 \text{ kg}}{\text{m}^3}$$

$$\text{وزن الرطاب الناعم (المعدل)} = 724 * (1 + 0.06)$$

$$= \frac{767 \text{ kg}}{\text{m}^3}$$

② تصحيح ماء الخلط
- ماء الخلط المظلم = ماء الخلط الكلي - (ماء العارضة بالرطاب الجاف والناعم)

• نسبة الماء العارضة بالرطاب الجاف = الرطوبة % - الاعتصاف %

$$= 2\% - 0.5\%$$

$$= 1.5\%$$

• نسبة الماء العارضة بالرطاب الناعم = 5% - 0.7%

$$= 5.3\%$$

وزن الماء العارضة بالرطاب = وزن الرطاب * نسبة الماء العارضة

$$= = = \text{الرطاب الجاف} = 1175 * 1.5\%$$

$$= 17.6 \text{ kg/m}^3$$

$$= = = \text{الناعم} = 767 * 5.3\%$$

$$= \frac{40.6 \text{ kg}}{\text{m}^3}$$



③ ماء الخلط المظلم = 175 - (17.6 + 40.6)

$$= \frac{117 \text{ kg}}{\text{m}^3}$$

٥٥ الخطة تكون من الأوزان التالية:

Water kg/m ³	Cement kg/m ³	Fin. agg kg/m ³	Coarse. agg kg/m ³
117	389	767	1175

٥٦ / حجم الخرطة - خرسانة لتقيد جسر كونكريت ١، ص ١، مسطح ومبني
بارتطادناه:



١- علميات مقدار البول = 10 cm
٢- الكثافة الكلية للخرط = 1650 kg/m³

٣- مقاومة الانضغاط $f'_c = 30 \text{ MPa}$ ، $S.D = 3.6 \text{ MPa}$

٤- معامل انغومية = 2.6 ، واجب كمية المواد اللازمة لتقيد الجسر

الكل: - ① Step 1 : البول = 10 cm

② Step 2 : المقياص لإيد للخرط = $\frac{3}{4} \times 33$

= 24.75 mm → جان البول لا يتوي على

مقياص، خرط 24.75 mm لذلك يقرب للعدد الأصغر

هو مقياص الخرط الأفض = 20 mm

③ تقدير كمية ماء الخلط وكمية الهواء: (من البول 2)

• كمية الماء = 200 kg/m³

• حجم الهواء = 2%

④ Step 4 : حساب $\frac{W}{C}$: ثم يذكر ان الجسر عرضها للخرط لبيانات

او صياة جوفية او هجوما ماء البير لذلك نستخرج $\frac{W}{C}$ فقط من المقاومة ④

$$f'_{cr} = f'_c + 1.54(S.D) \text{ ————— ①}$$

$$= 30 + 1.54(3.6) = 34.8 \text{ MPa}$$

$$f'_{cr} = f'_c + 2.33(S.D) - 3.45 \text{ ————— ②}$$

$$f'_{cr} = 30 + 2.33(3.6) - 3.45 = 34.95 \text{ MPa}$$

* نختار القيمة الأكبر من المقاومة = $35 \text{ MPa} \approx 34.95$

$$0.48 = \frac{w}{c} \text{ °}$$

⑤ Steps : اختيار محتوى لاسنت : °

$$417 \text{ kg/m}^3 = \frac{\text{وزن الاس}}{w/c} = \text{وزن لاسنت}$$

⑥ Step 6 : اختيار كمية الركام الجاف (من جدول 5)

$$\begin{aligned} \text{حجم الركام الجاف} &= 0.64 \text{ m}^3 \\ \text{وزن الركام الجاف} &= 0.64 * 1650 \\ &= 1056 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \end{aligned}$$

← كثافة الجاف

⑦ Step 7 : اختيار كمية الركام الناعم : °

$$2355 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \gamma_c \text{ ← وزن الجرانيت}$$

$$\text{وزن الركام الناعم} = 2355 - (1056 + 417 + 200)$$

$$682 \text{ kg/m}^3 =$$

$$\text{ب. الطريقة الحجمية : حجم الرمل} = \frac{0.02}{1000 * 2.68} + \frac{417}{1000 * 2.75} + \frac{200}{1000} - 0.02$$

$$\text{°° حجم الرمل} = 0.254 \text{ m}^3$$

$$\text{وزن الرمل} = 0.254 * 1000 * 2.64$$

$$671 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} =$$

⑤

حساب كمية المواد اللازمة لبناء الجسر، يتم حساب حجم الجسر ورضون جميع الأوزان

حجم الجسر الكونكريتي $\Rightarrow V = 10 \times 0.5 \times 1 = 5 m^3$

الكميات المطلوبة:

- Water = $200 \frac{kg}{m^3} \times 5 m^3 = 1000 kg$.
- Cement = $417 \frac{kg}{m^3} \times 5 m^3 = 2085 kg$.
- Sand (f.agg.) = $682 \frac{kg}{m^3} \times 5 m^3 = 3410 kg$.
- Gravel (c.agg.) = $1056 \frac{kg}{m^3} \times 5 m^3 = 5280 kg$.

3/ حساب حجم الخرقة الكونكريتي حسب طريقة (ACI) حسب أساس الجسر لبناء تكون على قماش مع المياه الجوفية الكارية على املح كبريتية على ان مقاومة

① الاضغاط المعينة 30 MPa بعد 28 يوم ورضون المعيار S.P = 3.6 MPa

الخشن ذو مقاس اقل = (40 mm)

محتوى الرطوبة = 0.5% ، نسبة الاضغاط = 0.7% ، $\frac{1650 kg}{m^3}$

F.M = 2.6

⑤ الرطام الناعم \leftarrow

نسبة الاضغاط = 1% ، المحتوى الرطوبي = 5%

Step 1: slump = (2-8) \rightarrow نوع طيننا (تاس)

Step 2: Max. size of c.agg = 40 mm.

Step 3: water content & air

$W = 160 \frac{kg}{m^3}$ ، air = 1%

Step 4: W/C ratio

$f_{ic} = 30 MPa$ ، S.D = 3.6 MPa

• $f_{cr} = 30 + 1.33(3.6) = 34.83 MPa$

⑥ • $f_{cr} = 30 + 2.33(3.6) - 3.45 = 34.94 MPa$

ختار القيمة الأكبر للمقارنة.

$$35 \text{ MPa} = f_{cr}$$

$$W/C = 0.48 \leftarrow \text{نقصاً } 35 \text{ MPa}$$

* بسبب كون الميخنة الخرسانة هو اساس معرض لمياه جوفية لذلك نستخرج (W/C) من المجموعة (Durability)

حالة بقرين \rightarrow $W/C = 0.45$
 نوع طيننا \rightarrow $(W/C = 0.45)$ \leftarrow نقية الرمال

Cement content : Steps

$$355.5 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \frac{160}{0.45} = \text{محتوى البسته}$$

Step 6 : كمية (C.agg) الركام الخشن : (م 5 كجول)

$$0.74 \text{ m}^3 = \text{حجم الركام الكلي}$$

$$1650 \times 0.74 = \text{كمية الركام الخشن}$$

$$1221 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} =$$

Step 7 : كمية (F.agg) الركام الناعم

الطريقة الوزنية \leftarrow نوعية الخرسانة \leftarrow \leftarrow وزن الخرسانة لطرية = $2420 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
 Max size \leftarrow $\gamma_c = 2420 \text{ kg/m}^3$

$$\text{وزن الركام الناعم} = (C.agg + C + W) - \gamma_c$$

$$(1221 + 355.5 + 160) - 2420 = 683.44 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

ب- الطريقة الحجمية : $\text{حجم الركام الناعم} = 1 - \left(0.01 + \frac{355.5}{3.15 \times 1000} + \frac{1221}{1000 \times 2.68} + \frac{160}{1000} \right) = 0.2611 \text{ م}^3$

$$\text{النجم} = 0.2611 \text{ م}^3$$

$$\text{وزن الركام الناعم} = 1000 \times 2.64 \times 0.2611 =$$

$$689.3 \text{ kg/m}^3$$

7

Step 8 : التقديرات

$$(0.5\% + 1) * 1221$$

$$1227 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} =$$

• وزن الرطام الجاف =
(المطلوب) أو الجهد

$$(5\% + 1) * 689.3$$
$$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} 723.77 =$$

• وزن الرطام الناعم المطلوب =

• كمية الماء المطلوب = الماء البقي - الماء الفائض بالرطام الناعم والجاف

$$* \text{الماء الفائض} = \text{الرطوبة} \% - \text{الامتصاص} \%$$

$$\bullet \text{الماء الفائض بالرطام الجاف} = 0.5\% - 0.7\% = -0.2\%$$

$$\bullet \text{الماء الفائض بالرطام الناعم} = 5\% - 1\% = 4\%$$

$$\bullet \text{كمية الماء المطلوب} = 160 - (689.3 * 4\% + 1221 * 0.2\%)$$

$$135 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} =$$

$$\frac{\text{Water kg/m}^3}{135}$$

$$\frac{\text{Cement kg/m}^3}{355.5}$$

$$\frac{\text{Fine. agg}}{717.6}$$

$$\frac{\text{Coarse. agg}}{1227}$$

• إيجاد نسب الخلط تقسم اوزان الرمل والكه على وزن البسنت

الكه : الرمل : البسنت

1 : 2 : 3

من // صمم خلطة خرسانية طيننا خرساني لا يتغيرون الحجم الكبريتات ولا يتغيرون
 نظرت قاسية وتقي المتطلبات الاولية :

1- المقارنة المطلوبة عند 28 يوم = 29 MPa
 2- الرطوبون = 5cm

3- القياس الافقي للرباط = 20mm
 4- متطلبات الليونة

$$\frac{w}{c} = 0.5$$

380 kg/m³ = اقل محتوى سميت

5- الوزن لنوع
 2.65 = للكتل
 2.65 = للبول
 3.15 = للسميت
 2.5 = رطوبون الليونة = 2.5


6- الكثافة الكلية للرباط الخشن الكاف = 1600 kg/m³
 7- اهل تاثير الرطوبة والصلابة

اكد //

1- Step 1 : الرطوبون = 5cm

2- Step 2 : القياس الافقي للرباط = 20mm

3- محتوى الماء = 185 kg/m³ ، محتوى الهواء = %
 4- Step 4



$$\frac{5}{1} = \frac{(0.62 - 0.55)}{X}$$

$$X = \frac{0.07}{5} = 0.014$$

$$w/c = 0.55 + 0.014 = \underline{0.564} \text{ not used}$$

5- متطلبات الليونة الختم ($\frac{w}{c} = 0.5$)

6- Step 5 : محتوى السميت = $\frac{185}{0.5} = 370 \text{ kg/m}^3$ لا يستعمل

ذلك تترك محتوى سميت = 380 kg/m³

7- Step 6 : محتوى الرباط الخشن : من الجدول حجم الرباط = 0.65

9

وزن الرباط الخشن = $1600 \times 0.65 = 1040 \text{ kg/m}^3$

المواد المستخدمة : Step 7

$$\left[0.02 + \frac{380}{3.15 \times 1000} + \frac{1040}{1000 \times 2.65} + \frac{185}{1000} \right] - 1 = \text{المواد المستخدمة}$$

$$= 0.28 \text{ m}^3 / \text{m}^3 \text{ of concrete}$$

$$2.65 \times 1000 \times 0.28 = \text{المواد المستخدمة}$$

$$\frac{742 \text{ kg}}{\text{m}^3} =$$

مكونات الخلطة:

<u>Water</u>	<u>Cement</u>	<u>F. Agg</u>	<u>C. Agg</u>
185	380	742	1040
kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³
	1	2	3