



تحضير الزيولايت نوع 13X من مواد متوفرة محلياً

د. جليل رهيف عكال
د. مالك مصطفى محمد
علي عامر عبد الهادي

الخلاصة :

تم خلال هذا العمل تحضير وتشكيل الزيولايت نوع 13X من مواد متوفرة محلياً ، وقد كانت النتائج مطابقة للمواصفات العالمية من حيث كفاءة هذه المادة في خاصية الامدصاص والتبلور . فقد كانت سعة الامدصاص بين 19,6 - 23,4 غم ماء / 100 غم زيولايت وكذلك خواصها الفيزيائية والميكانيكية مثل قوة الصق والنفاذية ومقاومة الاحتكاك .

المقدمة :

تعتبر الزيولايت مواد متبلورة لأكاسيد الألمنيوم والسليكون (المينوسليكات) ذات مسلحة سطحية عالية تتخللها مسامات دقيقة جداً وتمتاز بتركيب شبكي ذي شحنة سالبة تكون فيه الفجوات مشغولة بأيونات كبيرة وجزيئات ماء لها القابلية على الحركة مما يجعلها قادرة على التبادل الايوني وفقدان الماء .

هناك أنواع من الزيولايت المعروف مثل نوع (A) وفيه 3A ، 4A و 5A ونوع (X) موضوع هذا البحث ، وهذان النوعان من أهم المناخل الجزيئية ذات التطبيقات الصناعية المهمة من حيث قابلية الامتزاز (Adsorption) اعتماداً على الفجوات الموجودة ضمن تركيبها ، والفجوات الرئيسية في نوع 13X كروية الشكل تقريباً وقطرها (13A⁰) .

إن نوع 13X وبسبب تركيبه الشبكي السالب (High Aluminum Content) يمكن موازنته بعدد مناسب من الايونات الموجبة وهذا ما يساعد امدصاص جزيئات ذات عزم ثنائي القطب مثل (SO₂ و H₂S, NH₃, H₂O) أو ذات عزم رباعي مثل (CO₂ و CO, N₂) .


يستخدم زيولايت 13X في عمليات التجفيف لامدصاص جزيئات غير مرغوب بها ويجب ان يكون الزيولايت بشكل مكورات Agglomerates لها قوة شد فيزيائي ومقاومة جيدتان (High Physical Strength & Attrition Resistance) يتم الحصول على الأجسام المشكلة باستخدام بعض المواد الرابطة مثل أطيان الكاولين في مزيج رطب وبثق العجينة المتكونة بالشكل المطلوب : اسطواني ، حبيبي ، كروي ... الخ .

الجزء العملي :


تم في هذا العمل استخدام الكاؤولين المتوفر في منطقة دويخلة والكعرة في محافظة الأنبار، سليكات الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم وهذه المواد محلية . حضر الزيولايت نوع 13X (الصوديومي) بواسطة إضافة 9% وزناً من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى مزيج الكاؤولين وسليكات الصوديوم .

كانت درجة حرارة التفاعل لتجارب عديدة هي 70، 80، 90 و 100م° و زمن الخلط كان من 8 - 24 ساعة بعد ذلك تم فصل المنتج وغسله عدة مرات بالماء المقطر حتى تصل $pH = 10$.

رشح الناتج وجفف عند درجة حرارة 120م° لمدة 12 ساعة بعد ذلك تم تحويله إلى مسحوق ناعم جداً باستخدام طاحونة (Ball mill) ، ويمكن تلخيص خطوات التحضير في المخطط رقم (1) .



بعد ذلك يتم تشكيل هذا المسحوق باستخدام مادة رابطة (الكاولين هنا) ، ويمكن توضيح خطوات التشكيل في المخطط رقم (٢) .



المنافشة :

لقد تم معرفة تركيب الزيولايت المحضّر نوع 13X من خلال التحليل الكيميائي الدقيق ،
والجدول الآتي يوضح ذلك .

Constituent	Wt %
Al_2O_3	26.42
SiO_2	38.54
Na_2O	14.80
CaO	0.63
Fe_2O_4	1.74
MgO	0.08
TiO_2	3.02
K_2O	0.07
L.O.I	12.45

كذلك تم دراسة تأثير زمن الخلط وحرارة التفاعل على محتوى الزيولايت 13X وكذلك
تأثير نسبة المادة الرابطة على المنتج حيث لوحظ أن المسامية والحجم المسامي يقلان بزيادة
نسبة المادة الرابطة ، بينما تزداد الكثافة (Bulk Density) مع زيادة نسبة المادة الرابطة بسبب
قوة الربط الناتجة بين الجزيئات والدقائق . في حين أن سعة الامدصاص تكون في أفضلها مع
نقصان المادة الرابطة .


أما علاقة نسبة المادة الرابطة مع المساحة السطحية فهي عكسية ، وقد تم الحصول على

النتائج التالية :

Binder Kaolin %	Surface Area m^2 / g
10	530.2
25	470.1
35	370.0

لقد تم تشخيص الناتج من خلال حيود الأشعة السينية (XRD) ، وتم تقييس خواصه
الفيزيائية والميكانيكية ، كالمسامية ، المساحة السطحية ، الكثافة الظاهرية ، قوة السحق وسعة
الامدصاص وكانت النتائج جيدة تؤكد تكون المنتج وكفاءته التي تؤهله للاستخدامات التطبيقية
في الصناعة .

إن هذا البحث يكتسب أهمية من حيث كون هذه المادة (زيولايت 13 X) تحضر لأول مرة في القطر ويتم تشكيلها من مواد متوفرة محلياً وبإمكانيات عراقية في ظل ظروف صعبة وبخاصة أن هذه المادة ذات تطبيقات صناعية مهمة أبرزها قابلية الامتزاز وادمصاص جزيئات ذات عزم ثنائي القطب مثل H_2O ، NH_3 ، H_2S و SO_2 أو ذات عزم رباعي مثل CO ، N_2 و CO_2 وغيرها من الجزيئات غير المرغوب بها، وأن قابلية الامدصاص لهذا النوع أفضل بكثير من الأنواع الأخرى مثل النوع A.



أهم تطبيقات هذه المادة هي:

- ١- تنقية الهواء قبل تسييله .
- ٢- تنقية الغاز الطبيعي .
- ٣- فصل المواد .
- ٤- استخدامها كحامل (Support) في تفاعلات الهدرجة .
- ٥- فصل الهيدروكربونات .
- ٦- كمواد مثبطة للهب والاشتعال (Flame Retardants) لقابليتها على التبريد .
- ٧- أزمرة ن - بيوتان .

لقد أظهرت الفحوصات والقياسات لخصائص هذه المادة أنها ذات كفاءة جيدة وتقارب كثيراً النماذج القياسية .

تمتاز المادة المحضرة هنا بالميزات التالية :

- ١- التبادل الايوني وبما يؤدي إلى تحسين خواصها المساعدة (Catalytic) .
- ٢- خواص الامدصاص مع عدم حصول أي تغيير في بنيتها التركيبية عند التسخين .
- ٣- التبلورية حيث تقارب النماذج القياسية .
- ٤- السعة الامدصاصية : كانت جيدة بين ١٩,٦ - ٢٣,٤ غم ماء / ١٠٠غم زيولايت 13X اعتماداً على نوع ونسبة المادة الرابطة .

٥- الخصائص الفيزيائية والميكانيكية الأخرى مثل Crushing Strength ، Porosity ، Attrition resistance ، Pore Volume ... الخ . وكلها تؤكد جودة المنتج .

المادة الرابطة وأهميتها في التشكيل :

في هذا البحث استخدمت عدة مواد رابطة كان أفضلها الكاولين ونسبة مثلي ٢٥% وزناً حيث تعطي سعة امتزاز أكثر من ٦٥% قياساً إلى أنواع أخرى قياسية (مع مراعاة اختلاف الأطياف والتقنيات) وهذا لا يعني قيمة متدنية ، بل أن نسبة المادة الرابطة كلما زادت فإن سعة الامتزاز تقل لكننا بالمقابل نحصل على مواصفات فيزيائية وميكانيكية جديدة فيمكن حسب طبيعة الاستخدام اختيار النسبة الملائمة بدءاً من ١٠% التي تعطي نسبة بين ٨٠ - ٨٥% سعة امتزاز حتى نصل إلى نسبة ٢٥% التي تعطي زيولايت 13X مشكلاً وذا مواصفات ميكانيكية أفضل .

لقد تم تشكيل المادة بواسطة الباتقة وذلك للحصول على مواصفات ميكانيكية تتسجم والاستخدام المطلوب حيث حصلنا على (Extrudates) .

الادعاءات :

إن الادعاءات المطلوب حمايتها هي :

- ١- طريقة التحضير : درجة حرارة التفاعل ٩٠م^٥ وزمن الخلط ٢٤ ساعة .
- ٢- نسبة المواد الداخلة في التفاعل : الكاولين ، سليكات الصوديوم و ٩% وزناً هيدروكسيد الصوديوم .
- ٣- المادة الرابطة : الكاولين ونسبتها المثلى ٢٥% ، لأغراض التشكيل وإعطاء أفضل الخواص الفيزيائية والميكانيكية .

- 1- James, T. Richardson, *"Principles of Catalyst Development"*, (1989).
- 2- Behrens, P., *"Mesoporous Inorganic Solids"*, *Advanced Materials*. Vol. 15, 127, (1993).
- 3- Andersons, R.A. and Sherman, J.D., *AICHE, Symposium Series, Vol. 80*, (1984).
- 4- Clark, G.J., *Industrial Minerals*, 21, (1980).
- 5- Breck, D.W., *"Zeolite Molecular Sieves Structure Chemistry and Use"*, chapt. 1, 2, 3, 4, 8, and 9, *John Wiley and Sons, New York*, (1974).
- 6- Kirk-Othemer, *"Encyclopedia of Chemical Technology"*, Vol.21, *John Wiley and Sons, New York*, (1983).
- 7- Bosch, P., *Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Devel.*, Vol. 22, 401, (1983).
- 8- Zeki, N.S., *"Preparation of Zeolites 3A and 5A from Locally Available Raw Materials and Their Extrusion with Different Binders"*, M.Sc. Thesis, *University of Baghdad*, (2000).
- 9- Majeed, N.S., *"Rotary Disk Spherical Granulation of Prepared Zeolite and Experimental Study of the Factors Affecting Granules Size and Properties"*, M.Sc. Thesis, *University of Baghdad*, (1999).
- 10- Flank, W.H.; Fethke, W.P.; and Peeksill, M., *"Process for Producing Molecular Sieve Bodies"*, *US Patent*, 4, 818, 508, (1989).
- 11- Dart, J.C., *"Standardization of Catalyst Test Methods"*, *AICHE Symposium Series, Vol. 70*, 143, (1974).
- 12- ASTM, *"Annual Book of ASTM Standards"*, *Catalysts, D4058-81 and D4179-82*, (1986).
- 13- Rabo, J.A., *"Zeolite Chemistry and Catalysis "*, *Chem. Soc.*, 34, (1976).