

الطابوق Bricks

وهي مادة انشائية تصنع من الطين المفخور في الافران .

ان الطابوق في العراق يمكن تصنيفه الى ثلاثة اصناف وهي:

أ. الصف A : ويستخدم في اجزاء الدار المعرضة لاحمال كبيرة كالجدران الحاملة للسقوف والجدران المعرضة لظروف التعرض الشديدة مثل الرطوبة .

ب. الصف B : ويستخدم في اجزاء الدار المعرضة للاحمال والمحمية في نفس الوقت من التأثيرات الخارجية كما في الجدران الداخلية والخارجية المحمية.

ج. الصف C : ويستعمل للاجزاء الغير معرضة للاحمال والظروف الخارجية كما في القواطع الداخلية .

يكون المظهر الخارجي للطابوقة بشكل متوازي مستطيلات ذو حافة مستقيمة غير مثلومة والزوايا قائمة والوجه نضيف غير حاوي على التللمات (لا تزيد عن ١٠% من حجم الطابوقة) وخالي من العقد الجيرية ومتجانس جيد الحرق .

ويمكن تصنيف الطابوق حسب الشكل والابعاد كالاتي

١. الطابوق المصمت (Solid bricks) / ويكون خالي من الثقوب بشكل مصمت بأبعاد (240*115*75) ملم .

٢. الطابوق المثقب او المجوف (Hollow bricks) // وفيها يزيد حجم الثقوب عن (٢٥%) من الحجم الكلي للطابوقة .

يمتاز الطابوق المثقب في البناء بأنه يجعل الجدران ذات ترابط فعال بسبب تغلغل المونة في هذه الثقوب . الا ان الطابوق المصمت يمتاز بقوة تحمل عالية .

من المتطلبات الهامة في الطابوق الجيد ان يكون مضبوط الابعاد (240*115*75) ملم وان لا تتجاوز نسبة الاختلاف عن (4%) وكذلك ان لا يتجاوز الاختلاف في استوائية الاسطح عن 5ملم

اسا من ناحية التحمل فان الصف A يجب ان لا يقل معدل تحمله عن (١٦ نت/ملم^٢) والصف B عن (١١) نت/ملم^٢ والصف C عن (٧ نت/ملم^٢).

اسا معدل الامتصاص للماء فلا يزيد عن (٢٢%) وزناً للصف A و(٢٦%) وزناً للصف B و (٢٨%) للصف C.

الطابوق المصنوع من الطين (الاجر) م. ق. ع ٢٥ سنة ١٩٨٨
Clay building bricks

١. الاصناف:-

صنف أ:- ويستخدم لاجزاء المنشآت والاسس المحملة بالاثقال والمعرضة للتآكل بفعل العوامل المناخية والجدران الخارجية المعرضة للتآكل .

صنف ب:- يستخدم لاجزاء المنشآت المحملة بالاثقال وغير المعرضة للتآكل او في الجدران الداخلية المحمية من الرطوبة .

صنف ج:- يستخدم لاجزاء المنشآت التي لا تتعرض للعوامل المناخية وغير المحملة كالقواطع.

٢. المظهر العام :-

شكل الطابوق منتظم وزوايا قائمة وجوانبه مستقيمة ضمن حدود التفاوتات المسموح بها في حالة وجود تشقق او تتلم فيجب الا تسبب اضعافا لخواص الطابوق وان لا يزيد التتلم على ١٠% من حجم الطابوقة .

يكون الطابوق متجانساً جيد الحرق خالي من قطع الحصى والحجر والعقد الجيرية وان لا تقل نسبة الطابوق السليم الخالي من العيوب اعلاه عن ٩٠% من

٣. انواع وابعاد الطابوق :-

- الطابوق المصمت وهو الطابوق الخالي من الثقوب والتجاويف بابعاد ٢٤٠*١١٥*٧٥ ملم
- الطابوق المثقب وهو الطابوق الذي لا تزيد فيه نسبة الثقوب عن ٢٥% من حجم الطابوقة
- الطابوق المجوف وهو الطابوق الذي تزيد فيه نسبة الثقوب عن ٢٥% من حجم الطابوقة

٤. التفاوت:-

الطول والعرض $\pm 3\%$

السمك $\pm 4\%$

استواء السطح ٥ ملم

فحص الشكل والابعاد للطابوق

ومن عن التبريه :-

تحديد مدى مطابفة العينة المفحوصة لحدود القيم المطلوبة حسب المواصفة

المواصفات :-

الامتدت في هذا الفهن م قاع ٥٥ لسنة ١٩٨٨

الادوات المستخدمة :-

شريط قياس معدني

خطوات العمل :-

- ١- تؤخذ ١٥ طابوقات بشكل عشوائي من موقع العمل
- ٢- تقاس ابعاد كل طابوقه (الطول x العرض x السمك) ويرأ ان تؤخذ لكل بعد ٤ قراءات ثم تؤخذ المعدل لكل بعد.

لحسابات :-

$$\% \rightarrow \frac{\text{البعد القياسي} - \text{معدل البعد المقاس}}{\text{البعد القياسي}}$$

Athra


٥. تحمل الضغط وامتصاص الماء والتزهر :-

التزهر (حد اعلى)	الحد الاعلى للامتصاص %		الحد الادنى لتحمل الضغط (نيوتن / ملم ²)		الصف
	طابوقة واحدة	معدل ١٠ طابوقات	طابوقة واحدة	معدل ١٠ طابوقات	
خفيف	٢٢%	٢٠%	١٦	١٨	صنف أ
متوسط	٢٦%	٢٤%	١١	١٣	صنف ب
-	٢٨%	٢٦%	٧	٩	صنف ج

الخواص الهندسية للطابوق

١. الأبعاد :-

يمتاز الطابوق الجيد بانه ذو اوجه مستوية وحافات مستقيمة وزوايا حادة وحسب م ق ع ٢٥ لسنة ١٩٨٨ فان الأبعاد القياسية (٧٥ × ١١٥ × ٢٤٠) ملم والسماح بنسبة تفاوت $\pm 3\%$ للطول والعرض و $\pm 4\%$ للسمك واستواء السطح ٥ ملم.



مخطط يوضح شكل وابعاد الطابوقة

٢. المسامية :- وهي وجود الفجوات الدقيقة والتي تميز بالعين المجردة او لا يمكن تمييزها وتكون متصلة فيما بينها او مغلقة داخل المادة وقد تكون على السطح الخارجي .

11

ان زيادة مسامية الطابوق تعني قلة في الكثافة وقلة في التحمل وزيادة في امتصاص الماء وزيادة في العزل الحراري.

ومن العوامل المؤثرة على مسامية الطابوق :

١. مقدار الكبس اثناء عملية الصنع .
٢. كمية الماء المتبخر من داخل عجينة الطابوق اثناء العجن (زيادة طردية).
٣. درجة حرارة الفخر للطابوق حيث تقل المسامية بازدياد الفخر .
٤. نسبة كاربونات الكالسيوم الموجودة (تناسب طردي).

٣. قوة التحمل :-

يصنف الطابوق الى ثلاثة اقسام بالنسبة لتحمله الانتقال :

الاستخدام	صنف الطابوقة
في بناء المنشآت والاسس المحملة بالانقال والمعرضة للتآكل الشديد نتيجة للعوامل الجوية والطبيعية.	أ
في الجدران الداخلية المحملة بالانقال ولكن غير معرضة للعوامل الطبيعية.	ب
يستخدم في بناء الانشاءات غير المحملة بالانقال كمساند او للبناء الداخلي والقواطع التي لا تتعرض للعوامل الطبيعية.	ج



العوامل التي تؤثر على قوة تحمل الطابوق الطيني :

١. التدرج الحبيبي (تأثير عكسي).
٢. درجة حرارة الحرق (علاقة طردية).
٣. الكثافة (علاقة طردية).
٤. وجود الاملاح (تأثير عكسي).
٥. وجود المواد العضوية (تأثير عكسي).

٤. امتصاص الماء :

تؤثر قابلية امتصاص الماء على الصفات التالية للطابوق :

١. يعتبر عامل رئيسي في حدوث الاملاح وتتفاعل الاملاح مع المادة الرابطة.
٢. تؤدي الى تلف الطبقات الخارجية.
٣. الماء الممتص يعمل على تفتيت الطابوقة اثناء الانجماد.
٤. امتصاص الماء له علاقة وثيقة بدوام البناء بالطابوق حيث يؤثر على عمر الطابوق.
٥. قابلية التحمل للطابوق الرطب اقل من تحمل الطابوق الجاف.

٥. وجود الاملاح القابلة للذوبان والتزهر:

يعتبر الماء الحاوي على الاملاح عاملا مهما في حدوث التزهر فعندما يتبخر الماء عند تعرضه للجو يترك الاملاح بشكل متبلور على السطح او تحته بقليل مسببا ظهور طبقات بيضاء تشوه الجدران وتسبب تساقط مواد الانهاء .

ان للاملاح الكبريتية تأثير ضار على المواد الرابطة السمنتية حيث تتفاعل مع مركبات السمنت وتؤدي الى تكوين مركبات كبيرة الحجم تؤدي الى تفتت الطابوق حسب المواصفة المذكورة اعلاه .

للتقليل من حدوث التزهر نتبع مايلي:

١. اختيار مقالع مناسبة تحتوي على نسبة قليلة من الاملاح.
٢. غسل التربة وبزلها عدة مرات.
٣. اضافة بعض المواد مثل كلوريد الباريوم.
٤. فخر الطابوق بدرجات عالية لغلغ معظم المسامات ومنع حركة الاملاح.
٥. استخدام نسبة ماء قليلة اثناء الخلط.
٦. عدم استعمال وقود في الحرق حاوي على مركبات كبريتية مثل النفط الاسود.

٦. العزل الحراري:

يعتبر الطابوق الطيني عازل غير جيد ويعتمد عزله الحراري على كثافته ورطوبته وشكله ، وكلما كانت المواد بكثافة اقل ومسامات وفجوات هوائية اكثر كلما كانت اكثر عزلا للحرارة وللطابوق المتعب والمجوف عزل حراري افضل من المصمت.

٧. مقاومة الحريق:

ان الطابوق الطيني مقاوم جيد للحريق فالجدار المبني بمونة السمنت وبسبك نصف طابوقة له قابلية مقاومة للحريق لمدة ساعتين وهي فترة جيدة قبل وصول الاطفاء.