

الفصل الثاني: الوحدات البنائية

يشمل هذا الفصل جميع الوحدات البنائية والطابوق والكتل والحجر بأنواعها المختلفة المستعملة في البناء .

المواد : الطابوق ويكون بالأنواع الآتية :

2-1 الطابوق "الاجر"

المواصفات : وهو الطابوق المصنع بحرق الطين "الاجر" والمستعمل في البناء للأغراض العامة ويطبق للمواصفة العراقية رقم (25) . يراعى ان يكون شكل الطابوقة منتظما وزواياها قائمة وحافاتها مستقيمة وسليمة وضمن حدود التفاوت الوارد في المواصفة اعلاه وتكون كذلك متجانسة ،جيدة الحرق ، خالية من قطع الحصى والحجر والعقد الجيرية وان لا تقل نسبة الطابوق السليم الخالي من الشقوق والعيوب الظاهر عن 90% من الارسالية ،وتكون الطابوقة بالأبعاد $75 \times 115 \times 240$ مم على ان لا تتجاوز نسبة التفاوتات ما يأتي :-

الحد الاعلى للطول والعرض	+ - 3%
الحد الاعلى للسمك	+ - 4%
استواء السطح	5 مم

ويكون الطابوق اما مصمتا او مثقبا او مجوفا وحسب نسبة التثقيب الواردة في المواصفة اعلاه يصنف الطابوق الى ثلاثة اصناف كما مبين في الجدول رقم (27) .

الجدول رقم (27): المتطلبات الفيزيائية للطابوق

التزهر (*) (حد اعلى)	الحد الاعلى للنسبة المئوية بالوزن لامتناس الماء		الحد الادنى لمقاومة الانضغاط نيوتن : مم ²		الاصناف
	امتصاص (**) طابوقة واحدة	معدل امتصاص عشرة طابوقات	معدل مقاومة الانضغاط لطابوقة واحدة	معدل مقاومة الانضغاط لعشرة طابوقات	
خفيف	22%	20%	16	18	صنف أ

متوسط	%26	%24	11	13	صنف ب
—	%28	%26	7	9	صنف ج

(*التزهر : هو ظهور مسحوق ابيض على سطح الطابوق وهو عبارة عن أملاح كبريتية متبلورة تسبب تساقط الإنهاء كما ولها تأثير ضار على المواد الرابطة حيث إن هذه الأملاح تتفاعل مع مركبات الاسمنت مكونة مواد تؤدي إلى تفتتها. وأهم مصادر الاملاح الذائبة في الطابوق : تعتبر التربة من أهم مصادر الأملاح الذائبة أما الماء فيعتبر المحرك الأساسي للأملاح.

- ❖ اهم الاساليب المتبعة للتقليل من حدوث التزهر.
 - ❖ 1/ اخذ التربة من مقالع عالية. 2/ استعمال اقل ما يمكن من الماء أثناء العجن.
 - ❖ 3/ فخر الطابوق بدرجة حرارة عالية. 4/ استعمال أملاح الباريوم مع التربة التي يصنع منها الطابوق الطيني.
 - 5/ إيقاف الأملاح عن الحركة وذلك بمنع وصول الماء إلى الطابوق.
- (**)المواد العضوية (Organic Materials) بالرغم من إن وجود المواد العضوية في الطابوق الطيني يساعد في عملية الحرق لكنها تسبب زيادة في النفاذية أو المسامية للطابوق ويزيد من الامتصاص.
- ملاحظة: الرمل لا يتحلل كيميائيا لذا فهو لا يساهم في زيادة قوة تحمل الطابوق.

• النماذج : يتم اخذ النماذج لأغراض اجراء الفحوص اعلاه وفق الاسلوب التالي:

يتم تقسيم الارسالية الى اقسام متساوية . ويؤخذ عينات من كل قسم بصورة عشوائية حيث يكون مجموعها : -

اذا كان الغرض اجراء واحد او اكثر من الفحوص وبضمنها الابعاد فيكون عدد العينات 30 في الاقل حيث تقسم الارسالية الى عشرة اقسام متساوية وتؤخذ 3 عينات من كل قسم ، اما اذا كان الغرض اجراء اي من الفحوص دون فحص الابعاد فيكون عدد العينات عشرة مأخوذة من عشرة اقسام متساوية .

• الفحوصات :

يتم اجراء الفحوصات وفق المواصفة العراقية رقم (24) الخاصة بفحص واخذ نماذج طابوقة البناء.

المطابقة:تعتبر الارسالية مقبولة عند مطابقة النماذج لمتطلبات المواصفة وفي حالة عدم مطابقة اي فحص فتعتبر الارسالية فاشلة وترحل خارج الموقع .

2-2 الطابوق الخرساني:

المواصفات : وهو طابوق البناء الخرساني المصمت المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم 1068 المصنع من السمنت البورتلاندي المطابق للمواصفة القياسية رقم 5 وركام مطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم 45 وماء مع /او بدون اضافة مواد اخرى ، وتكون الطابوقة بابعاد 200 مم × 100 مم × 50 مم والتفاوت المسموح به لكافة الابعاد + - 2 مم ولهذا النوع من الطابوق المواصفات الآتية :

- الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط 17 نيوتن / مم² لطابوقة واحدة و 20 نيوتن / مم² لمعدل 3 طابوقات .

- لايزيد امتصاص الماء لاي عينة " طابوقة " عن 8% ولا يزيد معدل امتصاص الماء لثلاث عينات عن 6.5% .

يكون الطابوق سليماً خالياً من الشقوق او اي عيوب اخرى تتعارض وطبيعة الاستعمال ولا تعتبر الشقوق الثانوية المسببة عن طرق الانتاج او الناتجة عن اساليب النقل والتجهيز مبرراً" للرفض ، عند استعمال هذا النوع لاغراض الواجهات او التغليف المعماري فيجوز قبول الارسالية اذا كانت نسبة العيوب فيها لا تزيد عن 2% من الارسالية ولا يزيد طول الشقوق او التثلم عن 10 مم.

- النماذج : يتم اخذ النماذج لأغراض اجراء الفحوص كما يلي: -

يتم اختيار 6 عينات من كل وجبة ذات عشرة الاف وحدة او جزء منها و 12 وحدة لوجبة تكون اكثر من عشرة الاف وحدة واقل من 100 الف وحدة . للوجبات المحتوية على اكثر من 100 الف وحدة يتم انتقاء 6 وحدات لكل 50 الف وحدة او جزء منها وتؤشر كل عينة بوضوح .

- الفحوصات :

يتم اجراء الفحوصات اعلاه وفق طرق الفحص الواردة في الدليل الاسترشادي المرجعي رقم 32 الخاص بطرق اخذ النماذج وفحص وحدات البناء الخرسانية

المطابقة : عند عدم مطابقة النموذج لأي من متطلبات المواصفة العراقية رقم 1068 فيؤخذ نموذج جديد من نفس الارسالية ويفحص وعند فشله في المطابقة لمتطلبات الفحص ترفض الارسالية وترحل خارج الموقع .

3-2 طابوق الرمل الجيري :

المواصفات : وهي وحدة بناء الجدار المصنعة من خليط دقيق متجانس من الرمل المتكون من الكوارتز او الحصى السليكوني او خليط منها مع الحير وكبسها اليا ومعالجتها بالبخر المشبع تحت الضغط ويمكن تلوين الطابوق بإضافة الخضاب وتكون ابعادها كما يأتي :

240مم × 115مم × 75مم وتتفاوت لا يتجاوز الحدود الاتية :

للقيمة الفردية -+3مم

المعدل للوحدات -+2مم

وتطابق متطلبات الطابوق الرملي الجيري القيم الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 548 كما في الجدول (28).

جدول رقم (28): الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط والكثافة للنماذج الجافة

الكثافة الاجمالية غم /سم3		الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط نيوتن /مم2	
معدل الوحدات	وحدة واحدة	معدل الوحدات	وحدة واحدة
1ر8 - 2ر	1ر7 كحد ادنى	17	14

❖ لا يزيد الحد الاقصى لانكماش الجفاف عن 0ر04 % .

❖ لا يزيد امتصاص الماء عن 12 % بالكتلة .

• النماذج :

يتم اخذ النماذج اما اثناء التحميل او التفريغ حيث يتم تقسيم الشحنة او الوجبة الى عشرة اقسام متساوية ويؤخذ من كل قسم طابوقتين او من الاكداش في حالة تعذر اخذ النماذج اثناء التحميل او التفريغ حيث تقسم الاكداش الى عشرة اقسام متساوية وتؤخذ طابوقتين من كل قسم حيث تؤخذ هذه النماذج من ارسالية حدود الف ولغاية عشرين الف طابوقة وبعكسه تقسم الارسالية الى مجموعات في 20 ألف طابوقة وتؤخذ نماذج من كل مجموعة ويحافظ على النماذج في مكان جاف بعيد عن الشوائب وعند تعرض النماذج للتلف او الكسر فيزداد عدد النماذج .

الفحوصات :

يتم اجراء الفحوصات وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة العراقية رقم (548) .

المطابقة : تعتبر الارسالية مقبولة عند مطابقة النماذج للمتطلبات الواردة في المواصفة رقم 54 وعند فشل النماذج في اي من المتطلبات فتعتبر الارسالية فاشلة وترحل خارج الموقع .

4-2 الكتل :

وتكون بالانواع الاتية :

1-4-2 الكتل الفخارية :

المواصفات :

وهي كتل البناء الطينية المفخورة والتي تزيد ابعادها في الطول او العرض والارتفاع عن الابعاد المحددة للطابوق الطيني (240مم × 115مم × 75مم) وحاوية على فجوات يزيد حجمها عن 25% من حجم الكتلة وتستخدم في بناء الجدران والقواطع والسقوف وتكون على نوعين : النوع الاول وهي الكتل المستخدمة في بناء الانشاءات المحملة بالأثقال كالجدران والسقوف والمعرضة للظروف المناخية الشديدة ، والنوع الثاني هي الكتل المستخدمة في بناء الانشاءات غير المحملة وغير المعرضة للظروف الجوية مثل القواطع .

يكون شكل الكتلة منتظما" وزواياها قائمة وحوافها مستقيمة وسليمة (ألا اذا طلب خلاف ذلك وحسب متطلبات العمل) وذات مقطع متجانس تام الحرق خالي من العقد الجيرية والحجر ولا تقل نسبة الكتل السليمة الخالية من الشقوق والعيوب عن 90 % من الارسالية ولا تتجاوز نسبة التثلم 10% من حجم الكتلة تتطابق الكتل بنوعها الابعاد والتفاوتات الواردة في الجدول (29) .

جدول رقم (29): ابعاد الكتل الفخارية المجوفة وتفاوتاتها

الارتفاع /مم	العرض/مم	الطول /مم
5 .+ 240	5 .+ 240	5 .+ 240
4 .+ 160	5 .+ 40	5 .+ 240
3 .+ 100	5 .+ 240	5 .+ 240
3 .+ 100	5 .+ 240	6 .+ 320

تتطابق خصائص الكتل المتطلبات الواردة في مسودة المواصفة العراقية رقم 2419 الخاصة
بكتل البناء الفخارية المجوفة وفق الجدول رقم (30) .

جدول رقم (30): متطلبات الكتل الفخارية المجوفة

النوع	مقاومة الانضغاط نيوتن /مم ²		امتصاص الماء %	
	معدل 5 كتل	كتلة واحدة	معدل 5 كتل	كتلة واحدة
النوع الاول	7	6	17	20
النوع الثاني	2ر5	2	24	27

2-4-2 كتل الرمل الجيري :

المواصفات :

وهي وحدة بناء الجدار بالأبعاد الموضحة في الجدول رقم (31) وتصنع من خليط دقيق متجانس من الرمل المتكون من الكوارتز او الحصى السليكوني او خليطاً " منهما مع الجير وكبسها اليا" ومعالجتها بالبخار المشبع تحت الضغط والكتل بنوعين مصمتة " لالتزيد نسبة حجم الثقوب فيها على 20% ومجوفة وتكون نسبة حجم الثقوب من 21-50% من حجم الكتلة . تكون الابعاد القياسية لكتل الرمل الجيري كما مبين في الجدول رقم (31) .

جدول رقم (31) : الابعاد القياسية لكتل الرمل الجيري

الارتفاع مم	العرض مم	الطول مم
160	240	240

يكون التفاوت المسموح به للأبعاد (الطول ، العرض ، الارتفاع)

للكتل المجوفة والمصمتة : القيمة الفردية + - 4 مم

لمعدل الوحدات + - 3 مم

تطابق خواص الكتل المتطلبات الواردة في المواصفة العراقية رقم 548 وكما في الجدول رقم (32) .

جدول رقم (32): خواص كتل الرمل الجيري

الامتصاص	انكماش	الكثافة الاجمالية غم / سم 2		مقاومة الانضغاط نيوتن / مم2	
	الجفاف	معدل الوحدات	وحدة واحدة	معدل الوحدات	وحدة واحدة
لا يزيد عن 12% وزنا"	لا يزيد عن 0.04 %	1.6-1.4	1.3 كحد ادنى	9	7

النماذج : يتم اخذ النماذج لأغراض الفحص وفق الاسلوب التالي :

- أ- اثناء التحميل او التفريغ : وفي هذه الحالة تقسم الشحنة الى عشرة اقسام متساوية وتؤخذ كتلة واحدة من كل قسم .
 - ب- من الاكداص : وفي هذه الحالة تقسم الاكداص الى عشرة اقسام متساوية تؤخذ كتلة واحدة من كل قسم حيث تؤخذ هذه النماذج من ارسالية بحدود 2500 ولغاية (5) الاف كتلة .
- وعند زيادة عدد الكتل في الارسالية عن (5) الاف كتلة تقسم الارسالية الى مجموعات كل منها (5) الاف كتلة لغرض اخذ النماذج باعتبار كل مجموعة ارسالية . يحافظ على كتل النموذج في مكان جاف وبعيد عن الشوائب ولحين اجراء الفحص عليها وعند تعرض بعض الكتل للضرر فيزداد عدد الكتل ويذكر في تقرير الفحص المختبري عدد الكتل المتضررة .

المطابقة :

تعتبر الارسالية مطابقة عند مطابقة الفحوص للمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 548 وعند عدم مطابقة اي من الفحوص للمتطلبات اعلاه فتعتبر الارسالية فاشلة وترحل خارج الموقع .

2-4-3 الكتل الخرسانية :

وهي وحدات بناء خرسانية تكون بنوعين هما :

1- كتل خرسانية محملة .

2- كتل خرسانية غير محملة .

كتل البناء الخرسانية المحملة :

المواصفات :

وهي وحدة بناء الجدران التي تزيد في الطول والعرض والارتفاع عن الابعاد المحددة في المواصفة القياسية العراقية الخاصة بالطابوق الخرساني (رقم 1068) وتستعمل في تشييد الجدران الحاملة . وتصنع من الاسمنت البورتلاندي المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم 5 والركام المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم 45 ذو الوزن الاعتيادي والخفيف او كليهما والماء مع او بدون اضافة مواد اخرى وهي بنوعين مصمتة والتي يقل فيها الحجم المجوف عن 25% من الحجم الكلي للكتلة ومجوفة الحاوية على ثقب واحد او اكثر من التجايف ويكون الحجم المجوف فيها ما بين (25-50)% من الحجم الكلي للكتلة . تصنف الكتل الى درجتين أ ، ب وحسب الاستعمال ونوع التعرض للرطوبة والعوامل الجوية . وتطابق المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 1077 وكما مبين في الجدول رقم (33) ادناه :

جدول رقم (33): متطلبات التحمل والامتصاص للكتل الخرسانية المحملة

لا يزيد امتصاص الماء عن (%)	الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط		الدرجة	نوع الكتلة
	نيوتن /مم ² محتسبا على معدل المساحة الكلية	معدل 3 كتل		
	كتلة واحدة	معدل 3 كتل		
10	11	13	أ	مصمتة
15	7	9	ب	
15	6	7	أ	مجوفة
20	4ر5	5	ب	

تكون الكتل الخرسانية متينة خالية من الشقوق او العيوب الاخرى التي تتعارض والوضع السليم

للكتلة . والتي تقل من تحملها او من ديمومة المنشأ ، لا تعتبر الشقوق الثانوية المسببة اثناء الانتاج او التلم الصغيرة الناتجة عن اساليب النقل مبررا للرفض .

تكون الواجهة المعدة للاكساء بطبقة واقية كالبلخ او البياض او غيرها ذات خشونة كافية لتأمين الالتصاق ، لا تعتبر الشقوق الصغيرة او التلم التي لا تزيد عن 25 مم ونسبة تقل عن 5% من الارسالية مبررا للرفض . تكون الابعاد القياسية للكتل كما مبين في الجدول رقم (34) .

جدول رقم (35) : الابعاد القياسية لكتلة البناء الخرسانية

الارتفاع /مم	العرض /مم	الطول /مم	
200	200	400	كتلة بناء خرسانية قياسية
150	200	400	
150	200	300	
150	150	300	
100	200	300	
100	150	300	
100	150	300	

لا يجوز ان يقل سمك الوترة وسمك القشرة عن 20 مم . ولا يزيد التفاوت المسموح به في اي بعد ، طول ، عرض ، ارتفاع عن 3 مم للبعد القياسي المحدد من قبل المنتج .

• النماذج : يتم اختيار عينات الفحص وفق الاسلوب التالي :

يتم اختيار 6 وحدات من كل وجبة ذات عشرة الاف وحدة او جزء منها و12 وحدة لوجبة تكون اكثر من عشرة الاف وحدة واقل من مئة الف وحدة .

يتم انتقاء 6 وحدات لكل خمسين الف وحدة او جزء منها للوجبات المحتوية على اكثر من مئة الف وحدة .

ملاحظة : الوحدة تعني الكتلة الخرسانية .

• الفحوصات :

يتم اجراء الفحوصات على العينات التي اخذت وفق الدليل الاسترشادي المرجعي رقم 32 الخاص بطرق اخذ نماذج وفحص وحدات البناء الخرسانية .

- المطابقة : عند فشل الارسالية من كتل البناء الخرسانية للإيفاء بمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم 1077 يجري انتقاء عينات جديدة ويتم رفض تلك الارسالية بأكملها عند فشل المجموعة الثانية من العينات وترحل خارج الموقع .

ب- الكتل الخرسانية غير المحملة :

المواصفات :

تكون بنوعين مصمتة ومجوفة وتصنع من الأسمنت البورتلاندى المطابق للمواصفات القياسية العراقية رقم 5 والماء والركام المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم 45 مع /او بدون اضافة مواد وتستخدم هذه الكتل في بناء الجدران غير المحملة فوق مستوى الارض . لغرض تمييزها عن البلاطات وعن الطابوق الخرساني فيجب ان لا يقل واحد او اكثر من ابعادها الاساسية عن 300 مم في الطول و200 مم في العرض و100 مم في الارتفاع وعلى ان لا يزيد ارتفاعها على طولها او على ستة مرات عرضها . وتصنف حسب وزنها الى:

جدول رقم (36): التصنيف الوزني للكتل الخرسانية غير المحملة :

كثافة الخرسانة المجففة في الفرن كغم/م ³	التصنيف الوزني
1680 حد اعلى	خفيفة الوزن
اكثر من 1680-2000	متوسطة الوزن
اكثر من 2000	اعتيادية الوزن

تكون اوجه هذه الكتل المعرضة للظروف الجوية خالية من التلم او الشقوق او العيوب الاخرى وإذا كانت هذه العيوب بنسبة تقل عن 5% من الارساليات ولا تزيد التلم عن 20 مم فلا يعتبر ذلك مبررا للرفض .

تطابق خصائص الكتل المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 1129 وكما مبين في الجدول رقم (37).

جدول رقم (37): متطلبات مقاومة الانضغاط والامتصاص للكتل الخرسانية غير المحملة

الامتصاص %وزنا (حد اعلى)	مقاومة الانضغاط محسوبا على معدل صافي المساحة (حد اعلى) نيوتن /مم ²	الكمية
22	3ر5	كتلة واحدة
18	4ر-	معدل 3 كتل

- النماذج : يتم اخذ النماذج من الكتل الخرسانية غير المجملة بنفس الاسلوب المشار اليه سابقا .
- المطابقة :

يتم انتقاء عينات جديدة عند فشل الارسالية بالإيفاء بمتطلبات هذه المواصفة ويتم رفض الارسالية عند فشل المجموعة الثانية من العينات بالإيفاء بمتطلبات الفحص وترحل خارج الموقع.

ج- كتل الخرسانة الخلوية (الثرمستون).

المواصفات :

وحدات بنائية تصنع خليط من الرمل والجير الحي (النورة) والأسمت بنسب مختلفة مع اضافة مسحوق الالمنيوم ومواد كيمياوية اخرى لتكوين هيكل خلوي نتيجة لتحرر غاز الهيدروجين او غيره .

تعالج الوحدات بالبخر المشبع تحت ضغط مرتفع حيث يتم التصلد . تكون ابعاد الكتل كما مبين في الجدول (38) .

جدول رقم (38): ابعاد الكتل الخرسانية الخلوية

السمك مم	الارتفاع مم	لطول مم
180	240	490
120	240	490

180	240	590
240	240	590

ويجب ان لا يتجاوز لاي بعد من ابعاد الكتل +م. وتكون اوجه الكتلة متوازية خالية من العيوب التي تؤثر على ادائها وزواياها قائمة وحافاتها حادة .

تطابق خصائص الكتل المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 1441 وكما مبين في الجدول رقم (39) .

جدول رقم (39): متطلبات عامة للكتل الخرسانية الخلوية

الانكماش البعدي %	الامتصاص الشعري حد اقصى %	الامتصاص % حد اقصى وزنا	مقاومة الانضغاط		الكثافة كغم/م ³	صنف
			نيوتن /مم ² حد ادنى	وحدة معدل		
				وحدة واحدة		
0ر1	12	45	2ر5	2	550-451	0ر5
0ر1	12	45	4	3	650-551	5ر6
0ر1	12	45	5	4	750-651	0ر7
0ر1	12	45	7	6	850-751	0ر8

*الكثافة في حالة الجفاف .

**الانكماش البعدي عند التجفيف

• النماذج : يتم اخذ النماذج من الارسالية كما يلي :-

تقسم الارسالية الى وجبات بعدد 2000 كتلة لها نفس الصنف والابعاد وما يتبقى تعتبر وجبة .
تؤخذ 15 عينة من كل وجبة عشوائيا وتفحص من ناحية الابعاد والعيوب البصرية .

يجري فحص الكثافة ومقاومة الانضغاط على 6 عينات .

تؤخذ عينتان لكل من فحص الامتصاص والانكماش والامتصاص الشعري .

• الفحوصات : يتم اجراء الفحوصات للمتطلبات الواردة اعلاه وفق المواصفة العراقية رقم (1441).

• المطابقة : تعتبر الوجبة مطابقة لمتطلبات هذه المواصفة اذا :

- 1- لم يتجاوز عدد الكتل التي ابعادها غير مطابقة و/او التي فيها عيوب ظاهرية الاثنين .
- 2- كان معدل الكثافة ضمن حدود الكثافة لذلك الصنف .
- 3- كان معدل مقاومة الانضغاط مساويا للمتطلبات الوارد في الجدول رقم (11).
- 4- ان تجتاز كل العينات فحص الانكماش والامتصاص البعدي والامتصاص الشعري وفي حالة فشل واحدة او اكثر من العينات فتفحص الكتل الثلاث المتبقية مرة اخرى وفي هذه الحالة يجب ان تجتاز هذه الكتل متطلبات هذا الفحص .

4-4-2 الحجر الطبيعي : يكون الحجر الطبيعي المستخدم لأغراض البناء والاكساء بالأنواع الآتية: الرخام، الحجر الرملي ، الحجر الجيري ،حجر الكرانيت .

الرخام : هو حجر بلوري يتكون بصورة اساسية من واحد او اكثر من معادن الكالسايت الدولومايت او السربنتين ويكون قابلا للتلميع ، ويصنف الى الانواع الآتية :

أ- كربونات الكالسيوم البلورية (معدن الكالسايت)

ب- كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم البلورية (معدن الدولومايت).

ج- كربونات الكالسيوم المميأة والسربنتين .

د- ترافرتين (حجر جيري من مياه الينابيع)

يجب ان يكون مظهر وشكل الرخام سليما خاليا من العيوب كالتشطي او التصدع او التشقق او انفصال في خط الالتحام على جانبي العرق او ندبة او اي شائبة تؤثر على صلادة ومتانة ومظهر الحجر .

• المواصفات : تطابق خواص الرخام المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 1387 وكما في الجدول رقم (40) .

جدول رقم (40): المتطلبات الفيزيائية للرخام

طريقة الفحص	التصنيف	المتطلبات	الخصائص الفيزيائية
حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الحجر*	الاصناف الاربعة		
	أ ، ب ، ج ، د	0.75	- الامتصاص % بالكتلة (حد اعلى)
	الصف (أ)		- الكثافة
	الصف (ب)	2600	كغم /م ³ (حد ادنى)
=	الصف (ج)	2800	
	الصف (د)	2700	
=		2300	- مقاومة الانضغاط
	الاصناف الاربعة		نيوتن /م ² (حد ادنى)
	= =	52	- معايير الكسر
	= =	7	نيوتن /م ² (حد ادنى)
حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الكاشي	= =	1	- مقاومة التآكل مم(حد ادنى)

* حاليا بشكل مسودة برقم (2715)

** حاليا بشكل مسودة برقم (1475) .

الحجر الرملي : هو رمل متصل تتكون حبيباته بصورة اساسية من الكوارتز او من الكوارتز والفلدسبار او من تركيب هش (فتاتي) من مواد رابطة مختلفة ،متضمنة السليكا او اكاسيد الحديد او الكالسايت. او الطين ،يكون الحجر الرملي بعدة انواع حسب احتوائه للسليكا الحرة :

أ - حجر رملي وتكون نسبة السليكا الحرة فيه 60% كحد ادنى.

ب- حجر رملي كوارتيزيني وتكون نسبة السليكا الحرة فيه 90% كحد ادنى . كوارتيزيت وتكون نسبة السليكا الحرة فيه 25% كحد ادنى .

المواصفات : يطابق الحجر الرملي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية رقم 1387 وكما مبين في الجدول رقم (41) .

الجدول رقم (41): المتطلبات الفيزيائية للحجر الرملي

طريقة الفحص	التصنيف	المتطلبات	الخصائص الفيزيائية	
حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الحجر .	صنف (أ)	20	- الامتصاص % بالكتلة (حد اعلى)	
	صنف (ب)	2		
	صنف (ج)	1		
	صنف (أ)	2250	- الكثافة كغم/م ³ (حد ادنى)	
	=	صنف (ب)	2400	
	=	صنف (ج)	2550	- مقاومة الانضغاط نيوتن/م ² (حد ادنى)
	=	صنف (أ)	14	
		صنف (ب)	70	
		صنف (ج)	14	- معايير الكسر نيوتن/م ² (حد ادنى)
		صنف (أ)	2	
حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الكاشي **	صنف (ب)	7		
	صنف (ج)	14	- مقاومة التآكل مم (حد ادنى)	
	الاصناف الثلاثة	1		

* حالياً بشكل مسودة برقم (2715)

** = = = = (1475)

الحجر الجيري :

وهو حجر رسوبي يحتوي بصورة رئيسية على كاربونات الكالسيوم (معدن الكالسايت) او ثنائي كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم (معدن الدولومايت) او خليطها .

يكون الحجر الجيري بعدة انواع حسب كثافته :

أ - الحجر ذو الكثافة الواطنة : الحجر الذي تزيد كثافته عن 1760كغم /م³ وتقل عن 2150كغم /م³ .

ب - الحجر ذو الكثافة المتوسطة : الحجر الذي تزيد كثافته عن 2150 كغم/م³ وتقل عن 2500 كغم/م³ .

ج - الحجر ذو الكثافة العالية : الحجر الذي تزيد كثافته عن 2500 كغم/م³.
يكون الحجر الجيري ذو صلادة ومتانة جيدة وخاليا من العيوب المرئية او تجمعات المواد التي تؤثر على مظهره او مقاومته عند الاستعمال في الظروف البيئية الاعتيادية .

المواصفات : يطابق الحجر الجيري المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 1387 وكما مبين في الجدول رقم (42).

الجدول رقم (42) : المتطلبات الفيزيائية للحجر الجيري

طريقة الفحص	التصنيف	المتطلبات	الخصائص الفيزيائية
حسب الدليل الاسترشادي المرجعي العراقي رقم 65 والخاص بفحص الحجر	صنف (أ)	12	- الامتصاص %بالكتلة(حداعلى)
	صنف (ب)	7ر5	
	صنف (ج)	3	
	صنف (أ)	1750	- الكثافة كغم/م ³ (حداعلى)
	صنف (ب)	2150	
	صنف (ج)	2550	- مقاومة الانضغاط نيوتن/مم ² (حدادنى)
	صنف (أ)	12	
	صنف (ب)	18	
	صنف (ج)	55	- معايير الكسر نيوتن/مم ² (حدادنى)
	صنف (أ)	2	
حسب الدليل الاسترشادي العراقي المرجعي رقم(31)والخاص بطرق فحص الكاشي	صنف (ب)	3ر5	- مقاومة التآكل مم (حد ادنى)
	صنف (ج)	7	
	الاصناف الثلاثة (أ ، ب ، ج)	1	

حجر الكرانيت : يتكون من حبيبات صخرية نارية (بركانية) يتراوح لونها بين الوردي والرصاصي الفاتح او الغامق وتتكون اساسا من الكوارتز والفلدسبار مع واحد او اكثر من

جدول رقم (44): تحديد اهمية الخواص الفنية للحجر تبعا لحالات الاستعمال

x غير مهم

xx اختياري

xxx مهم

الخواص الفنية									الاستعمالات
تحمل الصدمات	التمدد الحراري الخطي	معامل المرونة	مقاومة الصقيع	مقاومة التآكل	معايير الكسر	مقاومة الانضغاط	الكثافة	الامتصاص	
x	xx	xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	اكساء الواجهات الخارجية
x	x	x	x	xx	xx	xx	xxx	xx	اكساء الواجهات الداخلية
xxx	xxx	x	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	اكساء الارضيات الخارجية
xxx	x	x	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	اكساء الارضيات الداخلية
xxx	x	x	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	السلالم المغلقة
x	xx	x	xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	بناء الجدران الخارجية
x	x	x	x	x	xxx	xxx	xxx	xx	بناء الجدران الداخلية


- النماذج : يتم اختيار النماذج بحجم كافي لجميع الفحوص المطلوبة بحيث يمثل عددها المعدل الحقيقي لنوع او صنف الحجر المراد فحصه .
- الفحوصات : يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق الدليل الاسترشادي المرجعي العراقي رقم 65 الخاص بطرق الفحص القياسية للحجر الطبيعي المستخدم في البناء .
- المطابقة : يتم تحديد الفحوص الواجب اجراءها حسب الاستعمال وكما مبين في الجدول رقم (44) حيث يعتبر الحجر مطابق عند اجتيازه تلك الفحوص.

5-2 حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب (م.ق.ع 1106 لسنة 1987)

Pre-Cast Concrete Kerbs and Channels


1-5-2 الشكل والأبعاد

- قالب وسطي: بطول 500 مم وبالأبعاد المبينة في المقطع شكل (1) الآتي :



شكل رقم (1) : مقطع عرضي لقالب وسطي

- قالب جانبي : بطول 1000 مم وبالأبعاد المبينة في المقطع العرضي شكل (2) الآتي :



الشكل رقم (2) : مقطع عرضي لقالب جانبي

2-5-2 التفاوتات المسموحة

جدول رقم (45): التفاوتات المسموحة لحافات الارصفة والطرق

الارتفاع	العرض	الطول
$\pm 0.3\%$	$\pm 0.3\%$	$\pm 0.06\%$

3-5-2 معايير الكسر

لا يقل عن 3.5 نيوتن/مم² عند فحصه .

4-5-2 امتصاص الماء

لا يزيد معدل الامتصاص للأجزاء من العينات على 6% في حالة غمرها لمدة (24) ساعة .

لا تزيد نسبة الامتصاص لجزء عينة واحدة عن 7%.

5-5-2 نسبة الأملاح الكبريتية : بموجب م.ق.ع(45) (يجري هذا الفحص في حالة كون المواد الأولية غير مفحوصة)

6-2 الكتل الخرسانية الخلوية (م.ق.ع 1441 لسنة 2000) Cellular Concrete Block

1-6-2 الأوجه

تكون الأوجه المتقابلة متوازية وخالية من العيوب التي تؤثر على أدائها وتكون الزوايا قائمة والحافات حادة .

2-6-2 الأبعاد

تكون أبعاد الكتل كما مبين في الجدول رقم (46)

جدول رقم (46): أبعاد الكتل الخرسانية الخلوية

الارتفاع (مم)	الطول (مم)	السبك (مم)
240	490	60
		120
		180
		240
240	590	60
		120
		180
		240

3-6-2 التفاوتات بالأبعاد

الحد الأعلى ± 3 مم لأي بعد .

4-6-2 الخواص الفيزيائية

تكون الخواص الفيزيائية للكتل كما مبين في الجدول رقم (47)

الجدول رقم (47): الخواص الفيزيائية للكتل الخرسانية الخلوية

الانكماش البعدي (حد أقصى % لكل بعد)	قوة تحمل الضغط (نيوتن/م ²)		الكثافة (كغم/م ³)	الصف
	كتلة بسبك 240مم	مكعب (100×100×100) مم		
0.1	0.7	1.00	450-351	0.4
0.1	1.4	2.00	550-451	0.5
0.1	2.1	3.00	650-551	0.6
0.1	2.8	4.00	750-651	0.7

0.1	4.2	6.00	850-751	0.8
-----	-----	------	---------	-----

5-6-2 الامتصاص (استرشادي)

الامتصاص الكلي لا يزيد على 45% لكافة الأصناف

الامتصاص الشعري لا يزيد على 120 مم لكافة الأصناف



صورة رقم (1): الكتل الخرسانية الخلوية

7-2 طابوق الرصف الخرساني (م.ق.ع 1606 لسنة 1990) التحديث الأول لسنة 2006

Concrete Pavement Bricks

1-7-2 عام

يكون الطابوق مطابقاً للمتطلبات المحددة عند التسليم أو بعمر 28 يوم كحد أعلى

2-7-2 المظهر

يكون ذا بنية كثيفة خالية من التشوهات وحافته متوازية ومستقيمة وتكون حافات الطبقات المقاومة للتآكل بالحك مشطوبة أو غير مشطوبة عند تلبس طابوق الرصف بطبقة مقاومة للتآكل بالحك .

3-7-2 الأبعاد

- يكون الطابوق بأسماك مختلفة وكالاتي: 60مم ، 80مم ، 100مم ، 120مم ، 140مم وبطول لا يزيد على 280 مم . أما البعد الآخر فيعتمد على طريقة الرصف وأبعاد شبكة الربط ويفضل أن تكون بأبعاد متراً واحداً على أن تحدد لأقرب ملمتر .

• تفاوتات الأبعاد

- التفاوت في الطول والعرض ± 3 مم
- التفاوت في السمك ± 5 مم
- لايسمح بوجود نتوء يزيد على 2 مم للطابوق الذي لايزيد سمكه على 80 مم و 3 مم للطابوق الذي يزيد سمكه على 80 مم .

2-7-4 مقاومة الانضغاط

لا يقل معدل مقاومة انضغاط 5 طابوقات عن 60 نيوتن/مم² ولا تقل أية نتيجة عن

50 نيوتن/مم²

2-7-5 التصنيف

• الأبعاد

تكون أبعاد طابوق الرصف الخرساني كما مبينة في الجدول رقم (48): الأبعاد

الجدول رقم (48): الأبعاد لطابوق الرصف الخرساني

السمك (مم)		الطول (مم) كحد أعلى	المساحة السطحية (مم) ²		الصف حسب نوع درجة التحميل
كحد أعلى	كحد أدنى		كحد أعلى	كحد أدنى	
140	80	290	60000	5000	نوع ذو درجة تحميل عالية
140	60	290	60000	5000	نوع ذو درجة تحميل متوسطة
140	60	290	-	-	نوع ذو درجة تحميل خفيفة



صورة رقم (2): طابوق الرصف الخرساني (المقرنص)

6-7-2 امتصاص الماء

يكون امتصاص الماء لطابوق الرصف الخرساني كنسبة مئوية من الوزن الجاف كما مبين في الجدول رقم (49)

الجدول رقم (49): امتصاص الماء لطابوق الرصف الخرساني

نسبة امتصاص الماء (%) كحد أعلى		الصف حسب نوع درجة التحميل
لوحة واحدة	المعدل	
8	6	نوع ذو درجة تحميل عالية
9	7	نوع ذو درجة تحميل متوسطة
12	10	نوع ذو درجة تحميل خفيفة

7-7-2 مقاومة الانضغاط

تكون مقاومة انضغاط طابوق الرصف الخرساني كما مبين في الجدول رقم (50)

جدول رقم (50) مقاومة الانضغاط لطابوق الرصف الخرساني

مقاومة الانضغاط (نيوتن/مم ²) كحد أدنى		التصنيف حسب درجة التحميل
لوحدة واحدة	المعدل	
50	55	درجة تحميل عالية
30	35	درجة تحميل متوسطة
25	30	درجة تحميل خفيفة

مقاومة البري

لا يزيد معدل الفقدان في السمك على (3) مم

تفاوت الأبعاد

1- يكون التفاوت في الطول أو العرض (± 2) مم .

2- يكون التفاوت في السمك (± 3) مم .

3- يكون التفاوت المسموح به عند وجود نتوء أو بروز جانبي (± 1.5) مم .

الأسمنت البورتلاندي Portland Cement (م.ق. ع 5 لسنة 1984)

أولاً: المتطلبات الفيزيائية

بموجب جدول (51) : المتطلبات الفيزيائية للأسمنت البورتلاندي

نوع السمنت						الفحص	ت
ابيض	مقاوم	واطنى الحرارة	سريع التصلد	معتدل المقاومة للأملاح	اعتيادي		
230	250	320	320	250	230	النعومة بطريقة بلين لا تقل عن (2م كغم)	1

45	45	45	45	45	45	وقت التماسك	2
10	10	10	10	10	10	* الابتدائي لا يقل عن (دقيقة) * النهائي لا يزيد على (ساعة)	
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	السلامة: الثبات لا يزيد عن (%)	3
-	-	-	11	-	-	تحمل الضغط* لا يقل عن ميكانيون ² م	4
15	15	10	21	15	15	* بعمر يوم واحد	
23	23	-	28	23	23	* بعمر ثلاثة أيام	
-	-	28	-	-	-	* بعمر سبعة أيام * بعمر 28 يوم	
-	-	-	2.1	-	-	تحمل الشد (اختياري) (ميكانيون ² م) بعمر يوم واحد	5
78	-	-	-	-	-	درجة البياض %	6

* يجب أن تكون قوة تحمل الانضغاط عند أي عمر لاحق أعلى من قوة التحمل المستحصلة عند الفحص بعمر أقل

ثانياً : المتطلبات الكيميائية

بموجب الجدول (52) : المتطلبات الكيميائية للأسمنت البورتلاندي

ت	نوع الأسمنت	الفحص	اعتيادي	معتدل	سريع التصلد	واطئ الحرارة	مقاوم	ابيض
1		SiO ₂ لا يقل عن (%)	-	21	-	-	-	-
2		Al ₂ O ₃ لا يقل عن (%)	-	6	-	-	-	-
3		Fe ₂ O ₃ لا يقل عن (%)	-	6	-	6.5	-	-
4		عامل الإشباع الجيري	1.02-0.66	1.02-0.66	-	-0.66	1.02-0.66	-

		0.88					
5	5	5	5	5	5	MgO لا يزيد على (%)	5
2.5	2.5	2.5	3	2.5	2.5	محتوى SO ₃ لا يزيد على عندما تكون نسبة C ₃ A	6
3	2.5	3	3.5	2.8	2.8	- اقل من (5%) - أكثر من (5%)	
4	4	4	4	4	4	الفقدان عند الحرق لا يزيد على %	7
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	المواد غير القابلة لذوبان لا تزيد على (%)	8
-	-	35	-	-	-	C ₃ S لا يزيد على (%)	9
-	-	40	-	-	-	C ₂ S لا يزيد على (%)	10
-	3.5	7	15	8	-	C ₃ A لا يزيد على (%)	11
8	-	-	-	-	-	نسبة Fe ₂ O ₃ \AL ₂ O ₃ لا تقل عن	12

الرفض : يمكن رفض العبوات التي تختلف وزنها بنسبة تزيد على 3% من الوزن المؤشر عليها وفي حالة كون معدل وزن (50) عبوة منتقاة بصورة عشوائية من إرسالية اقل من الوزن المؤشر على العبوات فيمكن رفض الإرسالية .